ExxonMobil™ LDPE LD 419.MV

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ExxonMobil LD 419.MV عبارة عن بولي إيثيلين منخفض الكثافة تم تطويره لتطبيقات الأسلاك والكابلات وهو مناسب لتصنيع المركبات المتشابكة لعزل الجهد المتوسط.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.3 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر		-	ASTM D2240
	90	-	ASTM D2240
	44	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D638
	MPa 11.6	psi 1682.44	ASTM D638
	MPa 10.3	psi 1493.89	ASTM D638
استطالة الشد		-	ASTM D638
	% 14	-	ASTM D638
	% 630	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 243	psi 35244.23	ASTM D790

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة الحجمية	7.6E+15 ohms·cm	-	ASTM D257
قوة العزل الكهربائي	50 kV/mm	-	ASTM D149
ثابت العزل الكهربائي	2.29	-	ASTM D150
عامل التبديد	7.5E-5	-	ASTM D150

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.