ExxonMobil™ LDPE LD 506.07

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ExxonMobil LD 506.07 عبارة عن بوليمر متجانس من البولي إيثيلين منخفض الكثافة وعالي السيولة يتميز بقابلية معالجة جيدة. وهو مناسب لتصنيع الخلطات الرئيسية للألوان والمواد المقولبة بالحقن.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	LD 506.07: مثبت حراري	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	33 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر		-	ASTM D2240
	81	-	ASTM D2240
	49	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D638
	MPa 12.3	psi 1783.97	ASTM D638
	MPa 8.07	psi 1170.46	ASTM D638
استطالة الشد		-	ASTM D638
	% 20	-	ASTM D638
	% 130	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 250	psi 36259.5	ASTM D790
صدمة السهم الآلية		-	ASTM D3763
	J 24.4	-	ASTM D3763
	J 16.3	-	ASTM D3763

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	C° 91.0	F° 195.8	ASTM D1525

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.