ExxonMobil™ LDPE LD 516.LN

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ExxonMobil LD 516.LN عبارة عن راتينج بولي إيثيلين منخفض الكثافة مع مؤشر ذوبان متوسط تم تطويره للخلطات الرئيسية للألوان والخلطات الرئيسية. يمكن لسيولته أن تضمن تحسين قابلية معالجة الخلطات الرئيسية للألوان والخلطات الرئيسية والتوزيع المنتظم للمضافات فيها. يمكن أيضًا استخدام الراتينج لأغراض القولبة بالحقن، مما يجعل مادة القولبة بالحقن تتمتع بقابلية معالجة متوازنة وأداء للاستخدام النهائي.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E116487-219930	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	9.5 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر			

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	ASTM D2240
	89	-	ASTM D2240
	42	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D638
	MPa 11.0	psi 1595.42	ASTM D638
	MPa 7.86	psi 1140.0	ASTM D638
استطالة الشد		-	ASTM D638
	% 33	-	ASTM D638
	% 200	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 234	psi 33938.89	ASTM D790
صدمة السهم الآلية		-	ASTM D3763
	J 23.0	-	ASTM D3763
	J 17.6	-	ASTM D3763

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	C° 86.0	F° 186.8	ASTM D1525

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.