ExxonMobil™ LLDPE LL 1001 Series

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

سلسلة LL 1001 هي درجة بولي إيثيلين منخفض الكثافة خطي، مع مقاومة ممتازة للسحب والثقب، جنبًا إلى جنب مع اللمعان والشفافية العالية. غالبًا ما يتم خلطها أيضًا مع راتينج البولي إيثيلين منخفض الكثافة لتحسين أداء الفيلم وقابليته للمعالجة. وفقًا لمتطلبات أداء السطح، يمكن إضافة بعض المكونات المضافة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	LL 1001ZB: عامل مضاد للتكتل (5000 جزء في المليون)؛ مثبت حراري؛ عامل انزلاق (1600 جزء في المليون) LL 1001KW: عامل مضاد للتكتل (3500 جزء في المليون)؛ مثبت حراري؛ عامل انزلاق (1500 جزء في المليون) LL 1001KI: عامل مضاد للتكتل (2500 جزء في المليون)؛ مثبت حراري؛ عامل انزلاق (1000 جزء في المليون) LL 1001XV: مثبت حراري	- - - -	- - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	30 µm	1.18 mil	-
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	220 MPa	31908.36 psi	ASTM D882
	250 MPa	36259.5 psi	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	57.0 MPa	8267.17 psi	ASTM D882
	38.0 MPa	5511.44 psi	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	590 %	-	ASTM D882
	860 %	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	120 g	4.23 oz	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	120 g	4.23 oz	ASTM D1922
	480 g	16.93 oz	ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	47	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	9.0 %	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.