ExxonMobil™ LLDPE LL 1001XV Wire & Cable

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

LL 1001XV عبارة عن بولي إيثيلين خطي منخفض الكثافة من C4 Ziegler-Natta للكابلات وأغلفة الاتصالات السلكية واللاسلكية. تتميز العلامة التجارية بمحتوى منخفض من مضادات الأكسدة ومقاومة ممتازة لتشقق الإجهاد البيئي. يجب إضافة الكربون الأسود أو مثبت الأشعة فوق البنفسجية لجعل المنتج متوافقًا مع مواصفات غلاف الكابل.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت حراري	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر	48	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D638
	MPa 12.0	psi 1740.46	ASTM D638
	MPa 21.0	psi 3045.8	ASTM D638
استطالة الشد		-	ASTM D638
	% 17	-	ASTM D638
	% 820	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 310	psi 44961.78	ASTM D790

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة الحجمية	ohms·cm	-	ASTM D257
ثابت العزل الكهربائي	2.20	-	ASTM D150
عامل التبديد		-	ASTM D150

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.