ExxonMobil™ LLDPE LL 1004YB Film

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

LL 1004YB عبارة عن درجة بولي إيثيلين خطي منخفض الكثافة يتميز بثبات ممتاز في درجات الحرارة العالية ويمكن تعزيزه بشكل أكبر عن طريق الجمع بين أسلاك معدنية إيتشتروسين منخفضة الكثافة من نوع البولي إيثيلين.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت حراري	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.8 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع	MPa 136 MPa 146	- psi 19725.17 psi 21175.55	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
قوة الشد	MPa 51.1 MPa 22.9	- psi 7411.44 psi 3321.37	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
استطالة الشد	% 530 % 840	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 43	oz 1.52	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف	g 35 g 340	- oz 1.23 oz 11.99	ASTM D1922 ASTM D1922 ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	95	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 1.7	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.