ExxonMobil™ LLDPE LL 1236 Series

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

راتنج LL 1236 هو بولي إيثيلين منخفض الكثافة خطي من بيوتين مع صلابة معززة. يمكن استخدامها في أفلام التعبئة والتغليف والأفلام الصناعية بمفردها أو كعنصر.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	LL 1236.86: مساعد معالجة؛ عامل مضاد للتكتل (6000 جزء في المليون)؛ مثبت حراري؛ عامل انزلاق (1500 جزء في المليون) LL 1236.85: مساعد معالجة؛ مثبت حراري؛ عامل انزلاق (400 جزء في المليون)	- -	- -
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	3.6 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	MPa 197	psi 28572.49	ASTM D882
	MPa 212	psi 30748.06	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 10.0	psi 1450.38	ASTM D882
	MPa 10.2	psi 1479.39	ASTM D882
	MPa 45.0	psi 6526.71	ASTM D882
	MPa 24.1	psi 3495.42	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 610	-	ASTM D882
	% 850	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g	-	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 22	oz 0.7759	ASTM D1922
	g 300	oz 10.58	ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	92	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 1.1	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.