ExxonMobil™ LLDPE LL 3001.63

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

LL3001.63 راتينج هو راتينج أغشية بولي إيثيلين خطي منخفض الكثافة من البوليمر المشترك للهكسين. تتميز الأغشية المصنوعة من هذه الراتنجات بخصائص شد وصلابة ممتازة. القوة الممتازة وخصائص الرسم الجيدة تجعله راتينج أغشية تغليف متعدد الأغراض. تم تصميم راتينج LL3001.63 لبثق الأغشية المنفوخة، ولكن يمكن استخدامه أيضًا في تركيبة مستقرة للغاية لمعالجة الأغشية المصبوبة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مساعد معالجة	-	-
	مثبت حراري	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	MPa 197	psi 28572.49	ASTM D882
	MPa 238	psi 34519.04	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 9.31	psi 1350.3	ASTM D882
	MPa 10.0	psi 1450.38	ASTM D882
	MPa 57.9	psi 8397.7	ASTM D882
	MPa 48.1	psi 6976.33	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 500	-	ASTM D882
	% 840	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 140	oz 4.94	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 440	oz 15.52	ASTM D1922
	g 740	oz 26.1	ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	49	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 15	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.