ExxonMobil™ LLDPE LL 3003 Series

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

LL 3003 راتينج هو راتينج أغشية صب البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة من البوليمر المشترك للإيثان. يتميز الفيلم المصنوع من راتينج LL 3003 بخصائص شد وصلابة وصلابة ممتازة. الأداء الممتاز لهذه الراتنجات، جنبًا إلى جنب مع خصائص الرسم الجيدة، يجعلها راتنجات أغشية تغليف متعددة الأغراض.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	LL 3003.32: مثبت حراري LL 3003.39: مثبت حراري	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	3.2 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	MPa 117	psi 16969.45	ASTM D882
	MPa 125	psi 18129.75	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 7.02	psi 1018.17	ASTM D882
	MPa 6.72	psi 974.66	ASTM D882
	MPa 58.6	psi 8499.23	ASTM D882
	MPa 36.4	psi 5279.38	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 560	-	ASTM D882
	% 830	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 91	oz 3.21	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 250	oz 8.82	ASTM D1922
	g 570	oz 20.1	ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	91	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 1.7	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.