ExxonMobil™ LLDPE LL 3402.48 Blown

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

LL3402.48 هي درجة فيلم منفوخ من البولي إيثيلين متوسط الكثافة من الإيثان، وتستخدم للتطبيقات التي تتطلب صلابة عالية. يمكن استخدامه أيضًا في أفلام الصب. يتميز الفيلم المصنوع من هذا الراتينج بخصائص شد جيدة ومقاومة للثقب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت حراري	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	MPa 547	psi 79335.79	ASTM D882
	MPa 696	psi 100946.45	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 17.2	psi 2494.65	ASTM D882
	MPa 22.7	psi 3292.36	ASTM D882
	MPa 49.1	psi 7121.37	ASTM D882
	MPa 41.3	psi 5990.07	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 770	-	ASTM D882
	% 930	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g	-	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 22	oz 0.7759	ASTM D1922
	g 110	oz 3.88	ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	40	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 18	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.