ExxonMobil™ LLDPE LL 3402.48 Cast

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

LL 3402.48 هي درجة فيلم مصبوب من البولي إيثيلين متوسط الكثافة من الإيثان، والتي تستخدم لمتطلبات القوة العالية والصلابة العالية. يمكن استخدامه أيضًا لنفخ الفيلم. يتميز الفيلم المصنوع من هذا الراتينج بخصائص شد جيدة ومقاومة للثقب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت حراري	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	MPa 380	psi 55114.44	ASTM D882
	MPa 428	psi 62076.26	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 15.4	psi 2233.59	ASTM D882
	MPa 15.8	psi 2291.6	ASTM D882
	MPa 71.2	psi 10326.71	ASTM D882
	MPa 39.2	psi 5685.49	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 520	-	ASTM D882
	% 880	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g	-	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 15	oz 0.5291	ASTM D1922
	g 360	oz 12.7	ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	87	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 2.9	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.