ExxonMobil™ LLDPE LL 3404.48

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

LL 3404.48 هي درجة فيلم صب من البولي إيثيلين متوسط الكثافة من الإيثان، والتي تستخدم لمتطلبات القوة العالية والصلابة العالية. يتميز الفيلم المصنوع من هذا الراتينج بقابلية تمدد جيدة ومقاومة للثقب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت حراري	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	4.3 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	MPa 381	psi 55259.48	ASTM D882
	MPa 430	psi 62366.34	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 16.2	psi 2349.62	ASTM D882
	MPa 17.1	psi 2480.15	ASTM D882
	MPa 50.5	psi 7324.42	ASTM D882
	MPa 34.1	psi 4945.8	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 590	-	ASTM D882
	% 830	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g	-	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 20	oz 0.7054	ASTM D1922
	g 170	oz 6.0	ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	82	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 3.4	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.