ExxonMobil™ LLDPE LL 8446.21

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

LL 8446 هو كوبوليمر إيثان منخفض الكثافة مع قابلية معالجة ممتازة، بياض وسرعة طحن سريعة. هذا الراتنج المستقر للأشعة فوق البنفسجية مثالي للتطبيقات التي تتطلب تحكمًا ممتازًا في الأبعاد وانحراف منخفض.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت طويل الأمد للأشعة فوق البنفسجية UV-8	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.936 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	5.0 g/10 min	-	ISO 1133
			- ASTM D1693

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي		-	ASTM D1693A
	hr 28.0	-	ASTM D1693A
	hr 24.0	-	
	hr 36.0	-	

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 17.0	psi 2465.65	ASTM D638, ISO 527-2/1A/50
انفعال الشد	% 14	-	ISO 527-2/50
معامل الانحناء		-	-
	MPa 730	psi 105877.74	ASTM D790B
	MPa 700	psi 101526.6	ISO 178

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	C° 52.0	F° 125.6	ASTM D648
	C° 36.0	F° 96.8	ASTM D648
ذروة درجة حرارة الانصهار	C° 125	F° 257.0	ASTM D3418

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-
		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.