ExxonMobil™ LLDPE LL 8450 Series

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

سلسلة LL 8450 هي كوبوليمر إيثان منخفض الكثافة مع صلابة ممتازة، قابلية معالجة، بياض ومقاومة للتشقق الناتج عن الضغط البيئي. يمكن استخدامها بشكل مثالي للتطبيقات التي تتطلب توازن جيد بين الصلابة وقابلية المعالجة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	LLP8450.32: مثبت للأشعة فوق البنفسجية طويل الأمد UV-10 LL 8450.32: مثبت للأشعة فوق البنفسجية طويل الأمد UV-10	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)		-	ASTM D1238

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	5.0 g/10 min		
مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي	60.0 hr hr	- - -	ASTM D1693A ASTM D1693A ASTM D1693A

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	16.5 MPa	2393.13 psi	ASTM D638
استطالة الشد	20 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	621 MPa	90068.6 psi	ASTM D790B
قوة الصدمة	81 J 217 J	- - -	ARM ARM ARM

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	50.0 C° 36.0 C°	- 122.0 F° 96.8 F°	ASTM D648 ASTM D648 ASTM D648
ذروة درجة حرارة الانصهار	126 C°	258.8 F°	ASTM D3418

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		- -	- -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.