ExxonMobil™ LLDPE LL 8555 Series

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

LL 8555 عبارة عن كوبوليمر إيثان خطي منخفض الكثافة يتميز بقابلية معالجة ممتازة، وتحكم جيد في الحجم، وبياض وتشوه منخفض. يمكن استخدام الراتينج بشكل مثالي للتطبيقات التي تتطلب مظهرًا سطحيًا ممتازًا وتوازنًا ممتازًا بين مقاومة التكسير الناتج عن الإجهاد البيئي والمتانة والصلابة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E117534-220066	-	-
المواد المضافة	LLP8555.25: مثبت للأشعة فوق البنفسجية طويل الأمد UV-8 LL 8555.25: مثبت للأشعة فوق البنفسجية طويل الأمد UV-8	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	6.8 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي	51.0 hr hr	- - -	ASTM D1693A ASTM D1693A ASTM D1693A

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	15.9 MPa	2306.1 psi	ASTM D638
استطالة الشد	10 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	572 MPa	82961.74 psi	ASTM D790B
قوة الصدمة	80 J 203 J	- - -	ARM ARM ARM

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	52.0 C° 36.0 C°	- 125.6 F° 96.8 F°	ASTM D648 ASTM D648 ASTM D648
ذروة درجة حرارة الانصهار	126 C°	258.8 F°	ASTM D3418

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف			- -

أخرى			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	-		
	-		

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.