ExxonMobil™ NTX Series

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يتميز راتينج الأغشية المنفوخة بالإيثيلين فائق القوة NTX بقوة ممتازة وقد تم تطويره خصيصًا لتحقيق أقصى قدر من التخفيف. تحتوي تركيبات راتينج NTX على مساعدات انزلاق وعوامل فتح الفم، أي الدرجات التي تحتوي على مساعدات معالجة أو بدون مساعدات معالجة، لجميع تطبيقات الأغشية عالية الأداء.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	NTX 141: مساعد معالجة؛ عامل مضاد للتكتل (6500 جزء في المليون)؛ مثبت حراري؛ عامل انزلاق (1400 جزء في المليون) NTX 095: عامل مضاد للتكتل (8000 جزء في المليون)؛ مثبت حراري؛ عامل انزلاق (1400 جزء في المليون)	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
			ASTM D1238

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.90 g/10 min	-	

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	163 MPa	23641.19 psi	ASTM D882
	176 MPa	25526.69 psi	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	7.86 MPa	1140.0 psi	ASTM D882
	8.14 MPa	1180.61 psi	ASTM D882
	53.3 MPa	7730.53 psi	ASTM D882
	41.6 MPa	6033.58 psi	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	600 %	-	ASTM D882
	710 %	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	580 g	20.46 oz	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	410 g	14.46 oz	ASTM D1922
	600 g	21.16 oz	ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	35	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	25 %	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.