Enable™ 20-05HH

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	mPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

راتينج Enenbao 20-05 عبارة عن بوليمر مشترك من الميتالوسين إيثيلين-هكسين. يتميز راتينج البولي إيثيلين المعدني Enenmene بخصائص معالجة ممتازة وخصائص فيلم (بما في ذلك مقاومة الشد ومقاومة الصدمات ومقاومة الثقب). إن سهولة المعالجة والأداء الممتاز يجعلان منه بديلاً هامًا للبولي إيثيلين منخفض الكثافة في مجموعة متنوعة من التطبيقات، في حين أنه يتمتع أيضًا بأداء صياغة ممتاز وصلابة أعلى.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مساعد معالجة مثبت حراري	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.50 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	MPa 213	psi 30893.09	ASTM D882
	MPa 240	psi 34809.12	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 10.2	psi 1479.39	ASTM D882
	MPa 11.0	psi 1595.42	ASTM D882
	MPa 60.0	psi 8702.28	ASTM D882
	MPa 55.8	psi 8093.12	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 480	-	ASTM D882
	% 710	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 330	oz 11.64	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 94	oz 3.32	ASTM D1922
	g 580	oz 20.46	ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	56	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 8.0	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.