Enable™ 20-10 Series

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	mPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

راتينج Enenbao 20-10 عبارة عن بوليمر مشترك من الميتالوسين إيثيلين-هكسين. يتميز راتينج البولي إيثيلين المعدني Enenmene بخصائص معالجة ممتازة وخصائص فيلم (بما في ذلك مقاومة الشد ومقاومة الصدمات ومقاومة الثقب). يمكن استخدام راتينج Eneng Bao 20-10 في تركيبات الأفلام المنفوخة، مع عامل فتح وبدون علامة تجارية لعامل الفتح. ويمكن استخدامه أيضًا في تركيبات عالية الثبات لمعالجة الأفلام المصبوبة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	Enable 20-10HA: مساعد معالجة; مثبت حراري Enable 20-10HE: مساعد معالجة; عامل مضاد للتكتل (2000 جزء في المليون); مثبت حراري; عامل انزلاق (500 جزء في المليون) Enable 20-10CB: مثبت حراري	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	205 MPa	29732.79 psi	ASTM D882
	230 MPa	33358.74 psi	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	9.64 MPa	1398.17 psi	ASTM D882
	10.4 MPa	1508.4 psi	ASTM D882
	57.5 MPa	8339.69 psi	ASTM D882
	53.1 MPa	7701.52 psi	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	520 %	-	ASTM D882
	730 %	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	190 g	6.7 oz	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	120 g	4.23 oz	ASTM D1922
	560 g	19.75 oz	ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	61	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	7.1 %	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.