Enable™ 23-05 Series

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	mPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

راتنج Enenbao 23-05 عبارة عن كوبوليمر ميتالوسين إيثيلين-هكسين. يتميز راتنج البولي إيثيلين المعدني Enenmene بخصائص معالجة ممتازة وخصائص فيلم (بما في ذلك مقاومة الشد ومقاومة الصدمات ومقاومة الثقب). تجعل المعالجة الأسهل والأداء الممتاز بديلاً مهمًا للبولي إيثيلين منخفض الكثافة في مجموعة متنوعة من التطبيقات، بينما يتمتع أيضًا بأداء صياغة ممتاز ومتانة أعلى. راتنج Enengbao 23-05 له استخدام ولا يستخدم مضاد للالتصاق.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	Enable 23-05NA: مساعد معالجة; عامل مضاد للتكتل (2000 جزء في المليون); مثبت حراري Enable 23-05HH: مساعد معالجة; مثبت حراري	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.50 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	MPa 244	psi 35389.27	ASTM D882
	MPa 286	psi 41480.87	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 11.3	psi 1638.93	ASTM D882
	MPa 11.9	psi 1725.95	ASTM D882
	MPa 61.5	psi 8919.84	ASTM D882
	MPa 53.0	psi 7687.01	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 480	-	ASTM D882
	% 730	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 180	oz 6.35	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 63	oz 2.22	ASTM D1922
	g 630	oz 22.22	ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	51	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 9.5	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.