Exceed™ 1012 MK mVLDPE

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	mPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

راتنج EXCEED 1012 MK هو بوليمر مشترك من الإيثيلين والهكسين المعدني. تتميز الأفلام المصنوعة من راتنجات Exceed 1012MK mVLDPE بصلابة ممتازة في درجات الحرارة الباردة وقوة الصدمة والثقب. هذه الخصائص الفائقة للقوة، جنبًا إلى جنب مع الختم الحراري الممتاز وأداء اللصق الساخن، تجعل هذا الراتنج متعدد الاستخدامات للغاية لأغشية التعبئة والتغليف.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مساعد معالجة	-	-
	عامل مضاد للتكتل (5000 جزء في المليون)	-	-
	مثبت حراري	-	-
	عامل انزلاق (1000 جزء في المليون)	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	MPa 119	psi 17259.52	ASTM D882
	MPa 133	psi 19290.05	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 7.03	psi 1019.62	ASTM D882
	MPa 7.36	psi 1067.48	ASTM D882
	MPa 54.7	psi 7933.58	ASTM D882
	MPa 48.1	psi 6976.33	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 460	-	ASTM D882
	% 580	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 1000	oz 35.27	ASTM D1709
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 210	oz 7.41	ASTM D1922
	g 330	oz 11.64	ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	45	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 15	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.