Exceed™ 1012 mVLDPE Series

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	mPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

راتنج البولي إيثيلين منخفض الكثافة جدًا المعدني Eddene 1012 هو بوليمر مشترك من الإيثيلين والهكسين المعدني. تتميز الأفلام المصنوعة من هذه الراتنجات بصلابة ممتازة في درجات الحرارة المنخفضة وقوة الصدمة ومقاومة للثقب. هذه الخصائص الممتازة للقوة والختم الحراري الجيد واللزوجة الساخنة تجعله راتنج فيلم تغليف عالمي.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	Exceed 1012HA: مساعد معالجة; مثبت حراري Exceed 1012HJ: مساعد معالجة; مثبت حراري	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	MPa 118	psi 17114.48	ASTM D882
	MPa 125	psi 18129.75	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 6.97	psi 1010.91	ASTM D882
	MPa 6.78	psi 983.36	ASTM D882
	MPa 57.2	psi 8296.17	ASTM D882
	MPa 55.2	psi 8006.1	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 450	-	ASTM D882
	% 600	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 900	oz 31.74	ASTM D1709
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 200	oz 7.05	ASTM D1922
	g 310	oz 10.93	ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	30	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 24	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.