Exceed™ 1015HA mVLDPE

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	mPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Edgede1015HA mVLDPE بولي إيثيلين منخفض الكثافة جدًا معدني هو بوليمر مشترك من الإيثيلين والهكسين المعدني. يتميز الفيلم المصنوع من راتنج البولي إيثيلين منخفض الكثافة جدًا Edgede1015HA mVLDPE بصلابة ممتازة في درجات الحرارة المنخفضة وقوة الصدمة ومقاومة للثقب. هذه الخصائص الممتازة للقوة والختم الحراري الجيد واللزوجة الساخنة تجعله راتنج فيلم تغليف عالمي.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مساعد معالجة مثبت حراري	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	MPa 145	psi 21030.51	ASTM D882
	MPa 163	psi 23641.19	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 8.22	psi 1192.21	ASTM D882
	MPa 7.94	psi 1151.6	ASTM D882
	MPa 64.2	psi 9311.44	ASTM D882
	MPa 56.5	psi 8194.65	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 470	-	ASTM D882
	% 620	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 740	oz 26.1	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 210	oz 7.41	ASTM D1922
	g 360	oz 12.7	ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	33	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 22	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.