Exceed™ 1018 Series

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	mPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

راتنج Edge 1018 هو بوليمر مشترك من الإيثيلين والهكسين المعدني. يتميز الفيلم المصنوع من راتنج Echd 1018 بخصائص شد ممتازة وقوة صدمة ومقاومة للثقب. هذه الخصائص الممتازة للقوة، جنبًا إلى جنب مع خصائص السحب الجيدة، يمكن أن تحقق ترقيق الأكياس البلاستيكية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	Exceed 1018KA: مساعد معالجة; عامل مضاد للتكتل (5000 جزء في المليون); مثبت حراري; عامل انزلاق (1000 جزء في المليون) Exceed 1018LA: مساعد معالجة; عامل مضاد للتكتل (4500 جزء في المليون); مثبت حراري; عامل انزلاق (450 جزء في المليون) Exceed 1018MK: مساعد معالجة; عامل مضاد للتكتل (5000 جزء في المليون); مثبت حراري; عامل انزلاق (1000 جزء في المليون) Exceed 1018JA: مساعد معالجة; عامل مضاد للتكتل (4500 جزء في المليون); مثبت حراري	- - - -	- - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	185 MPa	26832.03 psi	ASTM D882
	192 MPa	27847.3 psi	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	9.37 MPa	1359.01 psi	ASTM D882
	9.40 MPa	1363.36 psi	ASTM D882
	54.3 MPa	7875.56 psi	ASTM D882
	42.7 MPa	6193.12 psi	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	500 %	-	ASTM D882
	600 %	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	460 g	16.22 oz	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	250 g	8.82 oz	ASTM D1922
	470 g	16.58 oz	ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	39	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	18 %	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.