Exceed™ 1018HA

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	mPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Edge 1018HA هو بوليمر مشترك من الإيثيلين والهكسين المعدني. يتميز الفيلم المصنوع من Edge 1018HA بقوة شد ممتازة وقوة صدمة ومقاومة للثقب. هذه الخصائص الممتازة للقوة، جنبًا إلى جنب مع خصائص السحب الجيدة، تجعله راتنج فيلم تغليف عالمي.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مساعد معالجة مثبت حراري	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	MPa 184	psi 26686.99	ASTM D882
	MPa 203	psi 29442.71	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 9.46	psi 1372.06	ASTM D882
	MPa 9.69	psi 1405.42	ASTM D882
	MPa 58.4	psi 8470.22	ASTM D882
	MPa 52.8	psi 7658.01	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 480	-	ASTM D882
	% 640	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 590	oz 20.81	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 250	oz 8.82	ASTM D1922
	g 430	oz 15.17	ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	28	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 29	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.