# Exceed™ 1023JA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | ExxonMobil Chemical | **الفئة** | mPE |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

راتنج Edge 1023JA هو بوليمر مشترك من الإيثيلين والإيثان المعدني. يتميز الفيلم المصنوع من راتنج Edge 1023JA بقوة شد ممتازة وقوة صدمة ومقاومة للثقب. هذه الخصائص الممتازة للقوة، جنبًا إلى جنب مع قابلية التمدد الجيدة، تجعل الراتنج راتنجًا للأغراض العامة لأفلام التعبئة والتغليف.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المواد المضافة** | مساعد معالجة | - | - |
| | عامل مضاد للتكتل (4500 جزء في المليون) | - | - |
| | مثبت حراري | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | 1.0 g/10 min | - | ASTM D1238 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المعامل القاطع** | | - | ASTM D882 |
| | MPa 226 | psi 32778.59 | ASTM D882 |
| | MPa 239 | psi 34664.08 | ASTM D882 |
| **قوة الشد** | | - | ASTM D882 |
| | MPa 10.1 | psi 1464.88 | ASTM D882 |
| | MPa 10.5 | psi 1522.9 | ASTM D882 |
| | MPa 52.5 | psi 7614.5 | ASTM D882 |
| | MPa 41.2 | psi 5975.57 | ASTM D882 |
| **استطالة الشد** | | - | ASTM D882 |
| | % 510 | - | ASTM D882 |
| | % 610 | - | ASTM D882 |
| **صدمة السقوط الحر (Dart Drop)** | g 260 | oz 9.17 | ASTM D1709A |
| **قوة التمزق إلمندورف** | | - | ASTM D1922 |
| | g 260 | oz 9.17 | ASTM D1922 |
| | g 500 | oz 17.64 | ASTM D1922 |

## الخواص البصرية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **اللمعان** | 39 | - | ASTM D2457 |
| **الضبابية (Haze)** | % 26 | - | ASTM D1003 |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **غير معروف** | | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.