Exceed™ 1327HA

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	mPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

راتنج Edge 1327HA هو بوليمر مشترك من الإيثيلين والهكسين المعدني. يتميز الفيلم المصنوع من راتنج Edge 1327HA بقوة شد ممتازة وقوة صدمة ومقاومة للثقب. هذه الخصائص الممتازة للقوة، جنبًا إلى جنب مع خصائص السحب الجيدة، تمكن من ترقيق الأكياس البلاستيكية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مساعد معالجة مثبت حراري	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.3 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	MPa 303	psi 43946.51	ASTM D882
	MPa 334	psi 48442.69	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 12.7	psi 1841.98	ASTM D882
	MPa 13.7	psi 1987.02	ASTM D882
	MPa 58.0	psi 8412.2	ASTM D882
	MPa 49.8	psi 7222.89	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 600	-	ASTM D882
	% 730	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 140	oz 4.94	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 170	oz 6.0	ASTM D1922
	g 480	oz 16.93	ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	21	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 40	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.