Exceed™ 1327KD

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	mPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Edge 1327KD هو بوليمر مشترك من الإيثيلين والإيثان المعدني. يمكن أن ينتج أفلامًا ذات معامل عالي وصلابة جيدة. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي تركيبة Eddic 1327KD على عامل انزلاق وعامل فتح، مما يجعله بوليمرًا عالميًا متاحًا على الفور ومناسبًا لأغراض التشكيل والتعبئة والختم.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مساعد معالجة	-	-
	عامل مضاد للتكتل (750 جزء في المليون)	-	-
	مثبت حراري	-	-
	عامل انزلاق (1300 جزء في المليون)	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.3 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	MPa 288	psi 41770.94	ASTM D882
	MPa 318	psi 46122.08	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 12.7	psi 1841.98	ASTM D882
	MPa 13.6	psi 1972.52	ASTM D882
	MPa 51.9	psi 7527.47	ASTM D882
	MPa 44.0	psi 6381.67	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 570	-	ASTM D882
	% 690	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 140	oz 4.94	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 180	oz 6.35	ASTM D1922
	g 500	oz 17.64	ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	33	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 24	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.