Exceed™ 1518HA

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	mPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

راتنج Edge 1518HA هو بوليمر مشترك من الإيثيلين والإيثان المعدني. يتميز الفيلم المصنوع من راتنج Edge 1518HA بقوة شد ممتازة وقوة صدمة ومقاومة للثقب. هذه الخصائص الممتازة للقوة، جنبًا إلى جنب مع قابلية التمدد الجيدة، تجعل الراتنج راتنجًا للأغراض العامة لأفلام التعبئة والتغليف.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مساعد معالجة مثبت حراري	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.5 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	MPa 180	psi 26106.84	ASTM D882
	MPa 194	psi 28137.37	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 9.22	psi 1337.25	ASTM D882
	MPa 9.74	psi 1412.67	ASTM D882
	MPa 63.3	psi 9180.91	ASTM D882
	MPa 57.9	psi 8397.7	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 550	-	ASTM D882
	% 690	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 640	oz 22.57	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 290	oz 10.23	ASTM D1922
	g 420	oz 14.81	ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	20	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 40	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.