Exceed™ 1518KC

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	mPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

راتنج Edge 1518KC هو بوليمر مشترك من الإيثيلين والإيثان المعدني. يتميز الفيلم المصنوع من راتنج Edge 1518KC بقوة شد ممتازة وقوة صدمة ومقاومة للثقب. هذه القوى الممتازة، جنبًا إلى جنب مع قابلية التمدد الجيدة، تجعل من الممكن تحقيق التخفيف.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مساعد معالجة	-	-
	عامل مضاد للتكتل (5000 جزء في المليون)	-	-
	مثبت حراري	-	-
	عامل انزلاق (800 جزء في المليون)	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.5 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	MPa 175	psi 25381.65	ASTM D882
	MPa 184	psi 26686.99	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 9.16	psi 1328.55	ASTM D882
	MPa 9.11	psi 1321.3	ASTM D882
	MPa 53.8	psi 7803.04	ASTM D882
	MPa 43.4	psi 6294.65	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 530	-	ASTM D882
	% 620	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 470	oz 16.58	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 290	oz 10.23	ASTM D1922
	g 440	oz 15.52	ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	40	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 17	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.