Exceed™ 2018HA

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	mPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Edge 2018HA هو بوليمر مشترك من الإيثيلين والإيثان محفز بالميتالوسين. يتميز 2018HA من Edge بقوة شد ممتازة وقوة صدمة ومقاومة للثقب. هذه الخصائص الممتازة للقوة، جنبًا إلى جنب مع خصائص الشد الجيدة، تجعله راتنج فيلم تغليف عالمي. يسمح مؤشر الذوبان الأعلى أيضًا بخلط البوليمر بشكل مثالي في فيلم غني بالبولي إيثيلين منخفض الكثافة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مساعد معالجة مثبت حراري	- -	- -
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	MPa 164	psi 23786.23	ASTM D882
	MPa 182	psi 26396.92	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 9.09	psi 1318.4	ASTM D882
	MPa 9.07	psi 1315.49	ASTM D882
	MPa 60.2	psi 8731.29	ASTM D882
	MPa 56.1	psi 8136.63	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 590	-	ASTM D882
	% 700	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 670	oz 23.63	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 330	oz 11.64	ASTM D1922
	g 460	oz 16.22	ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	18	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 37	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.