Exceed™ 2718CB

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	mPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

راتنج Edge 2718CB هو بوليمر مشترك من الإيثيلين والإيثان المعدني. يتميز الفيلم المصنوع من راتنج Edge 2718CB بخصائص شد ممتازة ومقاومة للصدمات ومقاومة للثقب. هذه الخصائص الممتازة، جنبًا إلى جنب مع قابلية التمدد الجيدة، تجعله راتنجًا عالميًا مناسبًا للأفلام الممتدة المصبوبة أحادية الطبقة ومتعددة الطبقات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت حراري	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.7 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	MPa 109	psi 15809.14	ASTM D882
	MPa 132	psi 19145.02	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 8.52	psi 1235.72	ASTM D882
	MPa 7.87	psi 1141.45	ASTM D882
	MPa 75.1	psi 10892.35	ASTM D882
	MPa 51.3	psi 7440.45	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 470	-	ASTM D882
	% 720	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 200	oz 7.05	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 170	oz 6.0	ASTM D1922
	g 420	oz 14.81	ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	91	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 1.8	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.