Exceed™ 3518 Series

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	mPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Edge 3518 resin هو بوليمر مشترك من ميتالوسين إيثيلين-إيثان. يتميز الفيلم المصنوع من راتينج Edge 3518 بخصائص شد ممتازة ومقاومة للصدمات ومقاومة للثقب. هذه الخصائص الممتازة ، جنبًا إلى جنب مع قابلية التمدد الجيدة ، تجعل هذه الراتنجات مناسبة لأغشية التعبئة والتغليف المصبوبة أحادية الطبقة أو متعددة الطبقات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	Exceed 3518CB: مثبت حراري Exceed 3518PA: مثبت حراري	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	3.5 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	MPa 111	psi 16099.22	ASTM D882
	MPa 124	psi 17984.71	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 8.27	psi 1199.46	ASTM D882
	MPa 7.59	psi 1100.84	ASTM D882
	MPa 74.0	psi 10732.81	ASTM D882
	MPa 46.7	psi 6773.27	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 510	-	ASTM D882
	% 680	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 140	oz 4.94	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 190	oz 6.7	ASTM D1922
	g 500	oz 17.64	ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	86	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 2.4	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.