Exceed™ 3527PA

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	mPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Edge 3527PA هو بوليمر مشترك من ميتالوسين إيثيلين-إيثان. يتميز الفيلم المصنوع من Echd 3527PA بمعامل عالي وخصائص شد ممتازة ومقاومة للصدمات ومقاومة للثقب. هذه الخصائص الممتازة ، جنبًا إلى جنب مع قابلية التمدد الجيدة ، تجعله بوليمرًا عالميًا مناسبًا للأغشية الممتدة المصبوبة أحادية الطبقة ومتعددة الطبقات.

المواصفات الفنية

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	3.5 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	178 MPa	25816.76 psi	ASTM D882
	200 MPa	29007.6 psi	ASTM D882
قوة الشد			

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	ASTM D882
	MPa 70.0	psi 10152.66	ASTM D882
	MPa 76.0	psi 11022.89	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 580	-	ASTM D882
	% 780	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 92	oz 3.24	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 100	oz 3.53	ASTM D1922
	g 360	oz 12.7	ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	14	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 2.4	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.