Exceed™ 4518 Series

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	mPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Edge 4518 راتنج هو كوبوليمر إيثيلين-إيثان ميتالوسين. يتميز الفيلم المصنوع من راتنج Edge 4518 بخصائص شد ممتازة ومقاومة للصدمات ومقاومة للثقب. هذه الخصائص الممتازة، جنبًا إلى جنب مع قابلية التمدد الجيدة، تجعله راتنجًا عالميًا مناسبًا لأفلام التعبئة والتغليف أحادية الطبقة ومتعددة الطبقات وأفلام التمدد المصبوبة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	Exceed 4518CB: مثبت حراري Exceed 4518PA: مثبت حراري	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	4.5 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	MPa 101	psi 14648.84	ASTM D882
	MPa 124	psi 17984.71	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 8.35	psi 1211.07	ASTM D882
	MPa 7.34	psi 1064.58	ASTM D882
	MPa 66.9	psi 9703.04	ASTM D882
	MPa 48.1	psi 6976.33	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 500	-	ASTM D882
	% 730	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 140	oz 4.94	ASTM D1709A
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 150	oz 5.29	ASTM D1922
	g 460	oz 16.22	ASTM D1922

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	87	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 2.2	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.