Achieve™ 1605

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يستخدم راتينج البوليمر المتجانس Exxpol™ القائم على تكنولوجيا الميتالوسين في التطبيقات الطبية والإلكترونية وغيرها التي تتطلب النظافة والتلوث. بالمقارنة مع البوليمرات المتجانسة التقليدية، فإنه يحتوي على محتوى متطاير ورواسب أقل وشفافية أفضل.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مستخلص منخفض	-	-
	تطاير منخفض	-	-
	تطهير طنجرة الضغط	-	-
	تطهير بأكسيد الإيثيلين	-	-
	خصائص حسية جيدة	-	-
	تطهير بالبخار	-	-
الاستخدامات	تطبيق صناعي	-	-
	تطبيق في مجال السيارات	-	-
	Laboratory apparatus	-	-
	لوازم طبية/تمريضية	-	-
	تغليف طبي	-	-
المظهر	لون طبيعي	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	32 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	32.7 MPa	4742.74 psi	ASTM D638
استطالة الشد	9.1 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1360 MPa	197251.68 psi	ASTM D790A
صدمة إيزود المحززة	18 J/m	0.3371 ft·lb/in	ASTM D256A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	92.2 C°	197.96 F°	ASTM D648

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.