ExxonMobil™ PP1074KNE1

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

راتينج متجانس يحتوي على عامل تنوي مع معدل تدفق ذوبان متوسط، مع خصائص إطلاق سهلة ومضادة للكهرباء الساكنة. إنه مناسب للقولبة بالحقن للأغراض العامة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E31790-100054961	-	-
الميزات	صلب، جيد	-	-
	تطهير طنجرة الضغط	-	-
	تطهير بأكسيد الإيثيلين	-	-
	مقاومة جيدة للزحف	-	-
	أداء جيد في فك القوالب	-	-
	تطهير بالبخار	-	
الاستخدامات	التعبئة والتغليف	-	-
	درع	-	-
	زجاجة	-	-
	هيكل	-	-
	مجال تطبيق السلع الاستهلاكية	-	

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	لون طبيعي	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	20 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	38.5 MPa	5583.96 psi	ASTM D638
استطالة الشد	7.7 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1870 MPa 2140 MPa	- 271221.06 psi 310381.32 psi	- ASTM D790A ASTM D790B
صدمة إيزود المحززة	28 J/m	0.5244 ft·lb/in	ASTM D256A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	117 C°	242.6 F°	ASTM D648

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.