ExxonMobil™ PP1264E1

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

راتينج متجانس مع معدل تدفق ذوبان عالي، مناسب للمكونات الكبيرة ذات العمليات الطويلة والأجهزة المنزلية والمنتجات الاستهلاكية الأخرى التي تحتاج إلى مقاومة الشيخوخة الحرارية على المدى الطويل.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E31790-230739	-	-
الميزات	قابلية تشغيل جيدة	-	-
	مقاومة جيدة للتقادم الحراري	-	-
	مقاومة جيدة للتقادم الحراري	-	-
	سيولة عالية	-	-
	مقاومة المنظفات	-	-
	ثبات حراري	-	-
	عام	-	-
الاستخدامات	أجهزة كهربائية	-	-
	مكونات الأجهزة المنزلية	-	-
	مجال تطبيق السلع الاستهلاكية	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	لون طبيعي	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	مركب قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	20 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة روكويل	100	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	32.7 MPa	4742.74 psi	ASTM D638
استطالة الشد	12 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء		-	-
	1320 MPa	191450.16 psi	ASTM D790A
	1500 MPa	217557.0 psi	ASTM D790B
صدمة إيزود المحززة	27 J/m	0.5057 ft·lb/in	ASTM D256A
صدمة إيزود غير المحززة	130 J/m	2.43 ft·lb/in	ASTM D256E

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	98.2 C°	208.76 F°	ASTM D648
	55.0 C°	131.0 F°	ASTM D648

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.