ExxonMobil™ PP1304E3

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

راتينج متجانس يستخدم في مناسبات القولبة بالحقن التي تتطلب خصائص تدفق ممتازة وخصائص ميكانيكية جيدة. إنه مناسب لأغطية الزجاجات وسدادات الزجاجات والتطبيقات ذات الأغراض العامة، مثل الألعاب والأجهزة الكهربائية والتعبئة والتغليف والأجزاء ذات الجدران الرقيقة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	التعبئة والتغليف	-	-
	صندوق الأدوات/قطع الغيار	-	-
	تطبيق صناعي	-	-
	أثاث	-	-
	مجال تطبيق السلع الاستهلاكية	-	-
	صندوق تحميل	-	-
المظهر	لون طبيعي	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	مركب	-	-
	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	11 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر	70	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1420 MPa	205953.96 psi	ISO 527-2/1A/1
إجهاد الشد	33.0 MPa	4786.25 psi	ISO 527-2/1A/50
انفعال الشد	9.0 %	-	ISO 527-2/1A/50
معامل الانحناء	1330 MPa	192900.54 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	3.3 kJ/m²	1.57 ft·lb/in²	ISO 179/1eA

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	79.0 C°	174.2 F°	ISO 75-2/B
ذروة درجة حرارة الانصهار	159 C°	318.2 F°	ASTM D3418

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف	-		-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.