ExxonMobil™ PP5032E3

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

PP 5032E3 هو هوموبوليمر بولي بروبيلين، يستخدم لإنتاج الألياف المفردة، وحزام صناعة النسيج، والمنسوجات الأرضية، والتعبئة والتغليف، والزراعة ومصايد الأسماك مع حزام مُحَبَّب سميك ورقيق، ولكنه مناسب أيضًا لبكرات التبريد وخطوط حمام الماء.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	نقل ماء قليل	-	-
الاستخدامات	التعبئة والتغليف ألياف مجال تطبيق السلع الاستهلاكية قماش كيس تعبئة ثقيل	- - - - -	- - - - -
المظهر	لون طبيعي	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

طريقة المعالجة

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	بثق	-	-
	التشكيل الحراري	-	-
	بثق الخيوط	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	3.0 g/10 min	-	ISO 1133
صلابة الديورومتر	70	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1440 MPa	208854.72 psi	ISO 527-2/1A/1
إجهاد الشد	33.0 MPa	4786.25 psi	ISO 527-2/1A/50
انفعال الشد	9.0 %	-	ISO 527-2/1A/50
معامل الانحناء	1430 MPa	207404.34 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	4.5 kJ/m²	2.14 ft·lb/in²	ISO 179/1eA

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	86.0 C°	186.8 F°	ISO 75-2/B
ذروة درجة حرارة الانصهار	160 C°	320.0 F°	ASTM D3418

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.