ExxonMobil™ PP6262

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

راتينج متجانس شفاف يستخدم في إنتاج الألواح المبثوقة والحاويات المشكلة بالحرارة. يمكن أن يُظهر قابلية معالجة ممتازة حتى عند إنتاج مواد ذات مسودة عميقة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تطاير منخفض تطهير طنجرة الضغط تطهير بأكسيد الإيثيلين تطهير بالبخار	- - - -	- - - -
الاستخدامات	التعبئة والتغليف كوب تغليف صلب	- - -	- - -
المظهر	لون طبيعي	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ بثق	- -	- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	قولبة النفخ بالبثق	-	-
	قولبة بثق الألواح	-	-
	التشكيل الحراري	-	-
	قولبة بثق المظهر	-	-
	قولبة النفخ بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.8 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	36.8 MPa	5337.4 psi	ASTM D638
استطالة الشد	9.0 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء		-	-
	1710 MPa	248014.98 psi	ASTM D790A
	1940 MPa	281373.72 psi	ASTM D790B
صدمة إيزود المحززة	50 J/m	0.9365 ft·lb/in	ASTM D256A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	100 C°	212.0 F°	ASTM D648

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضبابية (Haze)	15 %	-	ASTM D1003

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.