ExxonMobil™ PP7035E5

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يستخدم راتنج كوبوليمر ذو قوة تأثير متوسطة في تطبيقات القولبة بالحقن التي تتطلب معدلات تدفق عالية للذوبان.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	ثبات أبعاد جيد	-	-
	سيولة جيدة	-	-
	تلوين جيد	-	-
	مقاومة الصدمات في درجة حرارة منخفضة	-	-
الاستخدامات	التعبئة والتغليف	-	-
	أثاث	-	-
	زجاجة	-	-
	مجال تطبيق السلع الاستهلاكية	-	-
	تغليف صلب	-	-
المظهر	لون طبيعي	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	35 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	22.3 MPa	3234.35 psi	ASTM D638
استطالة الشد	5.8 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1050 MPa 1190 MPa	- 152289.9 psi 172595.22 psi	- ASTM D790A ASTM D790B
صدمة إيزود المحززة	150 J/m	2.81 ft·lb/in	ASTM D256A
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	23.3 J	-	ASTM D5420

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	88.7 C°	191.66 F°	ASTM D648

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف	-		-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.