ExxonMobil™ PP7855E1

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

راتينج كوبوليمر ببلورة عالية وقوة تأثير متوسطة لديه معدل تدفق ذوبان عالي وأداء معالجة جيد. إنه مناسب للقولبة بالحقن للأجزاء الداخلية للسيارات وأجزاء الأجهزة المنزلية الكبيرة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E31790-596444	-	-
الميزات	مُتَكَوِّن	-	-
	تعديل مقاومة الصدمات	-	-
	صلب، جيد	-	-
	نعومة	-	-
	صلابة/متانة متوازنة	-	-
	مقاومة الصدمات، عالية	-	
الاستخدامات	أجهزة كهربائية	-	-
	أجزاء السيارة الداخلية	-	-
	أجزاء خارجية للسيارات	-	-
	مجال تطبيق السلع الاستهلاكية	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	لون طبيعي	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	30 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	22.4 MPa	3248.85 psi	ASTM D638
استطالة الشد	5.0 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1100 MPa 1260 MPa	- 159541.8 psi 182747.88 psi	- ASTM D790A ASTM D790B
صدمة إيزود المحززة	170 J/m	3.18 ft·lb/in	ASTM D256A
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	26.6 J	-	ASTM D5420

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	94.7 C°	202.46 F°	ASTM D648

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.