ExxonMobil™ PP8013L1

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

راتنج كوبوليمر مقاوم للصدمات يحتوي على عامل تنوي يتميز بقوة تأثير عالية في درجات الحرارة المنخفضة. إنه مناسب لمناسبات القولبة مثل الحاويات والأحواض وغيرها من التعبئة والتغليف الصلبة والأدوات والصناديق. كما أنه مناسب للاستخدام كركيزة معدلة مركبة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة فائقة للصدمات مُتَكَوِّن سيولة متوسطة مطيلية	- - - -	- - - -
الاستخدامات	مركب تطبيق صناعي مجال التطبيقات المعمارية تغليف صلب	- - - -	- - - -
المظهر	لون طبيعي	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	مركب قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	8.3 g/10 min	-	ISO 1133
صلابة الديورومتر	56	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	920 MPa	133434.96 psi	ISO 527-2/1
إجهاد الشد	17.2 MPa	2494.65 psi	ISO 527-2/50
انفعال الشد	4.2 %	-	ISO 527-2/50
معامل الانحناء	890 MPa	129083.82 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	10 kJ/m² 14 kJ/m² 56 kJ/m²	- 4.76 ft·lb/in² 6.66 ft·lb/in² 26.64 ft·lb/in²	ISO 179/1eA ISO 179/1eA ISO 179/1eA ISO 179/1eA
صدمة إيزود المحززة	54 kJ/m²	25.69 ft·lb/in²	ISO 180/1A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	73.3 C° 45.9 C°	- 163.94 F° 114.62 F°	- ISO 75-2/B ISO 75-2/A
درجة حرارة تليين فيكات	137 C°	278.6 F°	ISO 306/A50

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.