ExxonMobil™ PP9074MED

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يستخدم راتنج كوبوليمر عشوائي يتميز بشفافية عالية في القولبة بالحقن للمعدات الطبية المناسبة لتطهير الإشعاع عالي الطاقة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تطهير بشعاع الإلكترون	-	-
	تطهير بالإشعاع	-	-
	تطهير بأكسيد الإيثيلين	-	-
	مضاد لأشعة جاما	-	-
	ريولوجيا متحكم بها	-	-
	تعريف، عالي	-	-
الاستخدامات	أجزاء حقنة تحت الجلد	-	-
	Laboratory apparatus	-	-
	لوازم طبية/تمريضية	-	-
	تغليف طبي	-	-
المظهر	لون طبيعي	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	24 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة روكويل	93	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	32.8 MPa	4757.25 psi	ASTM D638
استطالة الشد	13 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1050 MPa	152289.9 psi	ASTM D790A
صدمة إيزود المحززة	66 J/m	1.24 ft·lb/in	ASTM D256A
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	23.6 J	-	ASTM D5420

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	75.1 C°	167.18 F°	ASTM D648

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضبابية (Haze)	8.6 %	-	ASTM D1003

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.