# Vistamaxx™ 7010FL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | ExxonMobil Chemical | **الفئة** | PP Homopolymer |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Vedamel 7010FL عبارة عن بوليمر عالي الأداء وهو عبارة عن مادة لدنة بالحرارة أساسها الأوليفين تنتجها ExxonMobil Chemical باستخدام تقنية التحفيز المعدني الخاصة. يتكون بشكل أساسي من مونومرات متكررة من البولي بروبيلين المتساوي التكتيك وإيثيلين موزعة عشوائيًا. تعني "FL" أن هذا المنتج قد اجتاز اختبار مظهر الفيلم الخاص بشركة ExxonMobil Chemical من حيث النقاط البلورية ويلبي متطلبات تطبيقات الأفلام عالية الأداء (معيار "A").

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الاستخدامات** | نظافة | - | - |
| | التعبئة والتغليف | - | - |
| | أفلام | - | - |
| | مركب | - | - |
| | Personal care | - | - |
| | لوازم طبية/تمريضية | - | |
| **الامتثال لـ RoHS** | توافق RoHS | - | - |
| **الأشكال** | جسيم | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة** | 0.861 g/cm³ | - | ASTM D1505 |
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | 1.3 g/10 min | - | ASTM D1238 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **قوة الشد** | | - | ASTM D638 |
| | MPa | - | ASTM D638 |
| | MPa 1.85 | psi 268.32 | ASTM D638 |
| | MPa 2.12 | psi 307.48 | ASTM D638 |
| **استطالة الشد** | % | - | ASTM D638 |
| **معامل الانحناء** | MPa 11.3 | psi 1638.93 | ASTM D790 |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **غير معروف** | | - | - |
| | | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.