Exxtral™ Performance Polyolefin BMU233

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	TPO
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يستخدم راتينج بولي أوليفين حراري خاص ذو تشطيب جيد للسطح ومقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية للأجزاء الخارجية للسيارات (مثل واقيات الجسم).

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	ثبات أبعاد جيد	-	-
	صلابة، عالية	-	-
	مقاومة الصدمات، جيدة	-	-
	مقاومة جيدة للزحف	-	-
	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	-	-
الاستخدامات	تطبيق في مجال السيارات	-	-
	أجزاء خارجية للسيارات	-	-
	ديكور السيارة الخارجي	-	-
المظهر	الألوان المتاحة	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.03 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	14 g/10 min	-	ISO 1133
معدل تدفق حجم المصهور (MVR)	16.5 cm³/10min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1680 MPa	243663.84 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد		-	ISO 527-2/50
	18.0 MPa	2610.68 psi	ISO 527-2/50
	14.0 MPa	2030.53 psi	ISO 527-2/50
معامل الانحناء	1890 MPa	274121.82 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة		-	ISO 179
	4.5 kJ/m²	2.14 ft·lb/in²	ISO 179
	6.5 kJ/m²	3.09 ft·lb/in²	ISO 179
	11 kJ/m²	5.23 ft·lb/in²	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	50.0 C°	122.0 F°	ISO 75-2/A

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.