Exxtral™ Performance Polyolefin BMU234

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	TPO
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

راتينج بولي أوليفين حراري خاص يستخدم لطلاء الأجزاء الخارجية للسيارات (مثل واقيات الجسم).

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	صلابة فائقة ثبات أبعاد جيد مقاومة الصدمات، جيدة قابل للرش مقاومة جيدة للزحف	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	تطبيق في مجال السيارات أجزاء خارجية للسيارات ديكور السيارة الخارجي	- - -	- - -
المظهر	الألوان المتاحة	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.02 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	15 g/10 min	-	ISO 1133
معدل تدفق حجم المصهور (MVR)	16.0 cm³/10min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1840 MPa	266869.92 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد	18.5 MPa 14.4 MPa	- 2683.2 psi 2088.55 psi	ISO 527-2 ISO 527-2 ISO 527-2
انفعال الشد	3.0 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	1850 MPa	268320.3 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	4.5 kJ/m² 5.5 kJ/m² 7.3 kJ/m²	- 2.14 ft·lb/in² 2.62 ft·lb/in² 3.47 ft·lb/in²	ISO 179 ISO 179 ISO 179 ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	97.0 C° 54.0 C°	- 206.6 F° 129.2 F°	- ISO 75-2/B ISO 75-2/A

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.