Exxtral™ Performance Polyolefin BNT013

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	TPO
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

راتينج بولي أوليفين حراري خاص يستخدم للقولبة بالحقن للأجزاء الداخلية للسيارات (مثل ألواح الأبواب).

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	صلابة/متانة متوازنة مقاومة الصدمات، عالية تلوين جيد	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيق في مجال السيارات أجزاء السيارة الداخلية تجهيزات السيارة الداخلية	- - -	- - -
المظهر	لون طبيعي	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.905 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	9.0 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	940 MPa	136335.72 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد		-	ISO 527-2/50
	16.8 MPa	2436.64 psi	ISO 527-2/50
	14.0 MPa	2030.53 psi	ISO 527-2/50
انفعال الشد		-	ISO 527-2/50
	4.3 %	-	ISO 527-2/50
	60 %	-	ISO 527-2/50
معامل الانحناء	920 MPa	133434.96 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة		-	ISO 179
	8.5 kJ/m²	4.04 ft·lb/in²	ISO 179
	13 kJ/m²	6.19 ft·lb/in²	ISO 179
	69 kJ/m²	32.83 ft·lb/in²	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	47.0 C°	116.6 F°	ISO 75-2/A

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.