Exxtral™ Performance Polyolefin BNU013

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	TPO
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يتعلق الاختراع براتينج بولي أوليفين حراري خاص يتميز بقوة تأثير عالية ومقاومة جيدة للخدش، ويستخدم في الأجزاء الداخلية للسيارات (مثل ألواح الأبواب).

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	صلابة، عالية	-	-
	صلابة/متانة متوازنة	-	-
	مقاومة عالية للخدش	-	-
	مقاومة الصدمات، جيدة	-	-
	قابلية تشغيل جيدة	-	-
	سيولة متوسطة	-	-
الاستخدامات	تطبيق في مجال السيارات	-	-
	أجزاء السيارة الداخلية	-	-
	تجهيزات السيارة الداخلية	-	-
المظهر	لون طبيعي	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.900 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	16 g/10 min	-	ISO 1133
معدل تدفق حجم المصهور (MVR)	22.0 cm³/10min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1010 MPa	146488.38 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد	17.0 MPa 13.0 MPa	- 2465.65 psi 1885.49 psi	ISO 527-2 ISO 527-2 ISO 527-2
انفعال الشد	4.0 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	1030 MPa	149389.14 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	9.0 kJ/m² 13 kJ/m² 21 kJ/m²	- 4.28 ft·lb/in² 6.19 ft·lb/in² 9.99 ft·lb/in²	ISO 179 ISO 179 ISO 179 ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة			

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انحراف الحرارة		-	-
	C° 69.0	F° 156.2	ISO 75-2/B
	C° 45.0	F° 113.0	ISO 75-2/A

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.