Exxtral™ Performance Polyolefin CMN303

المصنع	ExxonMobil Chemical	**الفئة**	TPO
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يستخدم راتينج بولي أوليفين حراري خاص في التطبيقات الداخلية للسيارات (مثل لوحات العدادات) التي تتطلب مقاومة عالية للشيخوخة الحرارية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تغبيش منخفض إلى معدوم	-	-
	ثبات أبعاد جيد	-	-
	تطاير منخفض	-	-
	مقاومة الصدمات، جيدة	-	-
	مقاومة جيدة للزحف	-	-
	أداء جيد في فك القوالب	-	-
الاستخدامات	أجزاء تحت غطاء السيارة	-	-
	تطبيق في مجال السيارات	-	-
	أجزاء السيارة الداخلية	-	-
	تجهيزات السيارة الداخلية	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	أسود	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.10 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق حجم المصهور (MVR)		-	ISO 1133
	2.90 cm³/10min	-	ISO 1133
	10.6 cm³/10min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	2950 MPa	427862.1 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد		-	ISO 527-2/50
	26.0 MPa	3770.99 psi	ISO 527-2/50
	15.0 MPa	2175.57 psi	ISO 527-2/50
انفعال الشد		-	ISO 527-2/50
	4.0 %	-	ISO 527-2/50
	35 %	-	ISO 527-2/50
قوة صدمة شاربي المحززة		-	ISO 179
	4.0 kJ/m²	1.9 ft·lb/in²	ISO 179
	10 kJ/m²	4.76 ft·lb/in²	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة			

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	-	-	
	C° 110	F° 230.0	ISO 75-2/B
	C° 62.0	F° 143.6	ISO 75-2/A

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف	-		-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.